

Calfeutrante peinturable (acrylique siliconé)

Le **Richelieu® ultra peinturable (No 941501-XX)** est un calfeutrante acrylique siliconé à prix moyen auquel du silicone a été ajouté pour lui donner une adhérence et une résistance supérieures. Le **Richelieu® ultra peinturable (No 941501-XX)** sèche lorsqu'il est exposé à l'air pour former un joint monolithique continu, idéal pour les applications intérieures et extérieures.

Le **Richelieu® ultra peinturable (No 941501-XX)** est un excellent scellant tout usage pour les joints et fissures, qui présente une bonne adhérence à une gamme complète de matériaux de construction, comme le bois, le béton, le métal, le verre, la pierre, la brique, le stuc et le marbre. Il est aussi recommandé pour sceller les joints intérieurs entre murs et panneaux, autour des cadres de portes et des plinthes, ainsi que les joints entre les murs et les accessoires de salle de bains.

CARACTÉRISTIQUES ET USAGES TYPES :

Le **Richelieu® ultra peinturable (No 941501-XX)** peut remplir des fissures et des joints atteignant jusqu'à 25,4 mm (1") de largeur et 12,7 mm (1/2") de profondeur en une seule application. Le **Richelieu® ultra peinturable (No 941501-XX)** est aussi excellent pour cacher les imperfections des assemblages en onglet des boiserries de portes et fenêtres qui doivent être peintes, afin de donner un aspect plus professionnel au travail fini.

Joint caoutchouteux :	Résiste à des mouvements des joints de 50 %, 18 % en compression, 18 % en extension.
Prêt à l'emploi :	Aucun mélange nécessaire.
Durable :	La durée de vie du scellant en place, séché, est d'environ 20 ans.
Peinturable :	Dans les 30 à 60 minutes après l'application.
Affaissement :	Ne s'affaisse pas et ne coule pas si on l'applique sur des joints verticaux conformément au mode d'emploi.
Ne tache pas :	Résiste aux attaques des produits chimiques et des solvants.
Aucun solvant :	Se nettoie à l'eau – les cordons peuvent être travaillés avec de l'eau savonneuse.
Salissures :	Résiste à la rétention des salissures après séchage.

PRÉPARATION DES SURFACES ET APPLICATION :

Les surfaces à sceller doivent être sèches et exemptes d'huile, de graisse, de poussières et d'autres matières étrangères. Les joints de plus de 12,7 mm (1/2") de profondeur doivent être remplis à moins de 12,7 mm (1/2") de la surface au moyen de boudins support à alvéoles fermées ou de bandes de mousse polyuréthane, coupés aux dimensions. Ne pas utiliser de cordes, de chiffons, de papier, etc., pour remplir les fissures. Ne pas appliquer le **Richelieu® ultra peinturable (No 941501-XX)** lorsque la température ambiante est inférieure à 4 °C (40 °F) et, pour les applications extérieures, si l'on prévoit de fortes pluies pendant 72 heures. Ces situations pourraient causer des dommages au scellant. Couper le bout de la cartouche et couper le bec à la taille de cordon désirée. Appliquer avec un pistolet à calfeutrer manuel ou un équipement de calfeutrage sous pression. Aucun apprêt nécessaire. Remplir complètement l'ouverture des fissures/joints et travailler le cordon à l'eau savonneuse pour obtenir un joint lisse et uniforme. Attendre 30 à 60 minutes avant d'appliquer la peinture.

AVERTISSEMENT :

Utiliser le produit dans des endroits bien aérés et éviter d'en respirer les vapeurs. Le contact avec le scellant non polymérisé peut irriter les yeux. S'asperger les yeux avec de l'eau tiède. Appeler un médecin. Éviter le contact avec la peau et ne pas ingérer. Consulter la Fiche signalétique (FS). **Garder hors de portée des enfants.** de gel/dégel du **Richelieu® ultra peinturable (No 941501-XX)** lorsqu'il est encore en cartouche. Pour de meilleurs résultats, garder le scellant dans un contenant hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

FABRIQUÉ POUR :

RICHELIEU	T: 514.832-4040	TF: 1.866.832-4040
	F: 1.800.363.0193	E: info@richelieu.com

7900, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Montréal (Qué) H4S 1V4

Date de cette parrution: 06/09



CARACTÉRISTIQUES :

- Peinturable après quelques minutes.
- Adhère à de nombreux substrats de construction.
- Idéal pour murs, panneaux, cadres de portes, plinthes et plus encore!
- Un excellent scellant tout usage pour les joints et fissures.

FORMATS ET COULEURS DISPONIBLES :

- Cartouche de 300 mL (10,1 oz. liq.)
- 12 cartouches par boîte
- 144 boîtes par plateforme
- Disponible en formats plus grands*
- Finis (-XX) : transparent**, blanc, couleurs
- *Les commandes spéciales peuvent exiger des délais et des quantités minimums.
- **Le produit transparent est blanc à l'application et devient transparent au séchage.



www.richelieu.com

Calfeutrante peinturable (acrylique siliconé)

DURÉE DE CONSERVATION ET ENTREPOSAGE :

La durée de conservation est de 12 mois à partir de la date de livraison de notre usine, lorsque le produit est stocké dans un endroit propre et sec à une température allant de 4 à 32 °C (40 à 90 °F). Éviter les cycles répétés de gel/dégel du **Richelieu® ultra peinturable (No 941501-XX)** lorsqu'il est encore en cartouche. Pour de meilleurs résultats, garder le scellant dans un contenant hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Ces valeurs ne sont pas destinées à la préparation de devis. Les rédacteurs de devis sont priés de contacter RICHELIEU® Lté. avant de rédiger leurs devis si d'autres informations sont nécessaires.

Description	Spécification
Produit non polymérisé	
Poids spécifique :	1,02 à 1,07
Solides totaux en poids :	55 %
Résistance à l'affaissement :	nul
Plage de températures d'application (ASTM C 1299) :	5 à 32 °C (40 à 90 °F)
Sec au toucher (50 % H.R. et 25 °C (77 °F)) :	15 à 30 minutes
Temps de séchage (50 % H.R. et 25 °C (77 °F)) :	3 jours
Produit polymérisé	
Dureté (Shore A) :	15
Allongement :	800 %
Satisfait aux exigences de la norme ASTM C- 834 :	Couleurs
Résistance aux UV et à l'ozone :	Bonne
Plage de températures de service :	-18 à 94 °C (0 à 200 °F)

DIVULGATION

L'information et les données fournies dans ce document sont BASÉES SUR UNE INFORMATION QUE NOUS CROYONS ÊTRE FIABLE. Prière de bien lire toutes les instructions, recommandations ou suggestions contenues dans la présente en se référant à nos CONDITIONS de VENTE, qui s'appliquent à tous les produits fournis par nous. Nous n'assumons aucune responsabilité pour l'utilisation de ces instructions, recommandations ou suggestions, ni ne les proposons comme recommandation pour tout usage qui violerait quelque brevet ou droit d'auteur que ce soit.

FABRIQUÉ POUR :

RICHELIEU T: 514.832-4040 TF: 1.866.832-4040
F: 1.800.363.0193 E: info@richelieu.com

7900, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Montréal (Qué) H4S 1V4

Date de cette parrution: 06/09

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Le **Richelieu® ultra peinturable (No 941501-XX)** satisfait à la norme :

- ASTM C-834 (couleurs).

INFORMATION SUR LA GARANTIE :

Richelieu garantit seulement que son produit satisfait aux normes. Richelieu ne sera en aucun cas tenu responsable de dommages indirects ou accessoires. La responsabilité de Richelieu, implicite ou explicite, se limite au prix de vente déclaré de tout produit reconnu défectueux.



www.richelieu.com